

# JointFiller 45

Voegenvuller op gipsbasis met hoog vullend vermogen



JointFiller 45 is een poedervormig voegproduct op gipsbasis met een verwerkingstijd van ca. 45 minuten en geschikt voor het vullen van naden en schroefgaten van gipskartonplaten.

## Voordelen

- hoog vullende vermogen
- lichte verwerking
- sterke voeg

## Beschrijving

|                      |                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kleur</b>         | Voegenvuller op gipsbasis voor het afvoegen van naden en schroefgaten van gipskartonplaten. |
| <b>Samenstelling</b> | lichtgrijs                                                                                  |
|                      | Voegproduct op basis van fijn gipspoeder en toeslagstoffen                                  |

## Technische data

| Verpakking en bewaring  |                      |        |                                                                                                                  |           |
|-------------------------|----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Verpakking en stapeling | Verpakking           | Inhoud | Type pallet                                                                                                      | Stapeling |
|                         | papieren zak         | 5 kg   | Euro Pallet                                                                                                      | 1         |
| Bewaartijd              | Bewaartijd [maanden] |        | Bewaarcondities                                                                                                  |           |
|                         | 12                   |        | in de originele gesloten verpakking, op een droge en vorstvrije plaats, vanaf de datum vermeld op de verpakking. |           |

Saint-Gobain Gyproc Nederland  
Postbus 73, 4130 EB Vianen  
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165  
E-mail: [helpdesk@gyproc.nl](mailto:helpdesk@gyproc.nl)

[www.gyproc.nl](http://www.gyproc.nl)

20/07/2026

# JointFiller 45

## Verwerkingseigenschappen

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Mengverhouding</b>          | 3.5 liter water/zak 5 kg                                       |
| <b>Rendement</b>               | voor ca. 25 m <sup>2</sup> voegwerk (bij 1200 mm brede platen) |
| <b>Verbruik</b>                | +/- 200 g/m <sup>2</sup> bij 1200 mm brede platen              |
| <b>Verharding</b>              | door binding                                                   |
| <b>Verwerkingstijd</b>         | ca. 45 minuten                                                 |
| <b>Droogtijd (wachtijd)</b>    | +/- 1 uur                                                      |
| <b>Verwerkings-temperatuur</b> | Voegproduct: 10°C - 30°C<br>Ondergrond: > 10°C                 |

## Bijkomende informatie

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Voorzorgmaatregelen</b> | boven de 10°C verwerken, koel en vorstvrij bewaren                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Nazorg</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>De gesneden kanten van gipskartonplaten dienen te worden voorbehandeld met bijv. Gyproc Diepgrond voordat JointFiller wordt aangebracht.</li> <li>Geen JointFiller aanbrengen over een laag ProMix of JointFinisher</li> </ul> |

JointFiller 45 is geschikt voor handmatige verwerking

De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.



Saint-Gobain Gyproc Nederland

Postbus 73  
4130 EB Vianen  
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165  
Fax: 0347-325 125  
E-mail: [info@gyproc.nl](mailto:info@gyproc.nl)  
[www.gyproc.nl](http://www.gyproc.nl)